



1.2 KDS Chromfrei braun

Die Imprägnierung ist ein chromfreier Holzschutz auf wässriger Salzbasis mit Zugabe einer braunen Farbpaste. Geeignet für Anwendungen der Gebrauchsklasse 3. (Zulassung Holzschutzmittel: CHZB 0290).

Wichtig: Es handelt sich um eine temporäre Einfärbung und keinen Lasuranstrich. Der Farbton hängt von der Oberfläche, Holzqualität, Herkunft und Einschnitt ab. Farbliche Unterschiede sind KEIN Reklamationsgrund. Für Sitzbänke, Tische oder dergleichen empfehlen wir zwingend eine Zusatzbehandlung als «Finish Anstrich». (Informationen bezüglich technischer Trocknung siehe Lohntrocknung Seite 10.)

Parameter	Angaben	Bemerkungen
Holzfeuchtigkeit b. Anlieferung	20 – 30 %	Fasersättigungspunkt
Anlage Längen	L: 12.50 m	
Anlage Durchmesser	Ø 1.60 m	
Paketgrösse	100 x 100 cm	
Fixierungszeit Holzschutzmittel	mind. 2 Tage bei Temp. +5° mind. 7 Tage bei Temp. ≤5°	Holz & Farbpaste nicht trocken. Quellen & Schwinden beachten

Einbringmengen Fi / Ta	Schutzmittelmenge / m ³ Vollholz	Lösungskonzentration
GK 3.1 (ohne Erdkontakt)	4.50 kg (BSH: Variabel nach Aufnahme)	2.1 %, Farbpastenanteil 0.5 %
GK 3.2 stark bewittert	6.00 kg	

Holzmenge	Paketierung
Bis 0.99 m ³	Lose angeliefert
1.00 m ³ – 1.99 m ³	Gestapelt
2.00 m ³ – 4.99 m ³	Gestapelt
5.00 m ³ – 11.99 m ³	Gestapelt
Ab 12.00 m ³	Gestapelt
Zuschlag Wechseldruck	GK 4 / saftfrisches Holz

Was muss zusätzlich beachtet werden

- Abdrücke durch Stapellatten nach Einschnitt bleiben sichtbar
- Zuschnitt und Bearbeitungen möglichst vor Imprägnierung
- das Holz unterliegt dem Quellen und Schwinden



Allgemeiner Hinweis:

Nur gesundes Holz frei von jeglichen Pilzen kann wirkungsvoll geschützt werden. Bläuepilze oder Bearbeitungsrückstände führen zu optischen Veränderungen und sind kein Reklamationsgrund.